

Você está recebendo ladrilhos hidráulicos 100% artesanais, fabricados por artesãos que perpetuam uma técnica minuciosa, desde a preparação das tintas até a secagem final do produto, contando com os cuidados para que você receba produtos de qualidade.

Nossos cuidados vão além da fabricação. Para um excelente resultado, elaboramos algumas instruções que vão desde o assentamento, acabamento e manutenção dos ladrilhos:

Os Ladrilhos hidráulicos Dalle Piagge devem ser armazenados em local coberto e sobre "palets". As caixas não podem ser molhadas, pois o papelão pode manchar o piso;

Quando retirados das caixas, os ladrilhos devem ser mantidos "face a face", da forma que estão acomodados dentro na embalagem, evitando riscos nas peças. Não empilhe os ladrilhos com o fundo encontrando a parte superior da outra peça;

O assentamento deve ser argamassa ACIII branca (interno ou externo), utilizando desempenadeira dentada;

Os ladrilhos possuem uma espessura que varia de 1,5 a 1,7 centímetros. Por serem peças artesanais, prensadas manualmente as peças pode essas variações de espessura (de 1 a 2mm). Para regularizá-las, deve-se assentar as peças, aplicando a argamassa "dupla" - (nas peças e no contrapiso), tirando esta diferença "na massa". Portanto, pode -se considerar o ladrilho assentado com argamassa (ladrilho + argamassa) uma espessura de 2,5 centímetros.

Ao passar argamassa atrás da peça certificar-se que a argamassa está por igual – (também nas pontas dos ladrilhos), pois caso contrário, após o assentamento elas podem ter pequenos "jogos" com o trânsito de pessoas e surgirem craquelamentos nas peças, principalmente em suas pontas.

O assentamento é feito sempre com "junta seca", não existe espaçamento a ser dado entre as peças como na colocação de revestimento cerâmico, porcelanatos etc. Salvo algumas condições, o espaçamento deverá ficar entre 1mm e 2mm.

Caso utilize martelinho de borracha no assentamento das peças muito cuidado: Eles marcam as peças e causam fissuras e rachaduras se forem usados com força para bater nas peças, que se tornam evidentes quando o ladrilho é resinado. O ideal é utilizar martelinho branco ou se for o preto, protegê-lo com um pano.

Caso as peças fiquem marcadas durante a instalação, passar uma esponja scotch brite úmida com sabão neutro. Recomendamos também usar o próprio punho fechado para bater nas peças durante o assentamento, principalmente em paredes;

Se na colocação, respingar argamassa nos ladrilhos, passar esponja umedecida com água evitando que massa penetre nas peças. Se necessário, passar uma esponja scotch brite úmida com sabão neutro.

Os ladrilhos hidráulicos são extremamente porosos enquanto não resinado. Caso não possa resiná-los, devem ser cobertos com plástico liso e por cima do plástico colocar plástico- bolha e papelão. Antes de cobrir, aguardar 02 (dois) dias para secagem total da argamassa. **Não coloque o papelão diretamente sobre o piso de ladrilhos pois a tinta do papelão pode manchá-los no**



caso de o papelão molhar. Não utilize jornal para cobrir os ladrilhos. Não cubra os ladrilhos se estiverem molhados ou úmidos.

Antes de resinar, certifique-se que as peças estejam limpas, secas e sem pó. Para a limpeza, usar vassoura de pelo ou lavar com água e sabão neutro. Se o piso for lavado aguardar 72h para aplicar a primeira demão de resina pois a umidade absorvida pelas peças deve evaporar.

Para aplicar a resina, utilizar rolo de lã de pelo curto ou rolo epóxi. Outros rolos soltam fiapos que ficam grudados na resina, além de não promover a distribuição correta da resina sobre o ladrilho. Passar o rolo sempre no mesmo sentido (vai e vem), nunca em cruz.

São necessárias 02 demãos com intervalo de 8h cada.

Após 8h da primeira mão, pode-se rejuntar os ladrilhos com o pó de rejunte, (fazer uma pasta com pó de rejunte igual ao preparo de rejuntes convencionais e aplique-o entre as peças).

Após a aplicação de rejunte em pelo menos 1m2 de área, começar a limpar o excesso de rejunte sobre as peças com uma esponja ou pano úmido limpos, começando sempre pelas peças que foram rejuntadas inicialmente.

Aguardar 6 a 8hrs após a aplicação do rejunte para passar a segunda mão de resina.

Após a segunda mão de resina, aguardar 8h para pisar nos ladrilhos. Caso precise cobri-los, aguardar no mínimo 72h, cobrindo com plástico liso e papelão por cima.

Os móveis podem ser colocados no ambiente após 72h. Não arrastar móveis e eletrodomésticos diretamente sobre o piso de ladrilhos sem colocar panos por baixo — (aconselhamos em móveis que costumamos movimentar no ambiente, mesas, cadeiras etc. colocar feltro protetor nos pés deles para evitar arranhões na resina.

Para a manutenção, recomenda-se aplicar cera líquida incolor com rodo e pano úmido 1 vez por semana como manutenção de outros pisos ou quando o piso começar a perder o brilho. A cera conserva e protege a resina quando passada regularmente.

Os ladrilhos devem sem lavados com água e sabão neutro. Não utilize água sanitária, álcool, limpa pedra, ácido muriático ou outro produto químico.

No caso de uso de ladrilhos dentro de Box de banheiro, recomendamos apenas no piso do box tratá-lo com cera em pasta ao invés de resina pois com o passar dos anos e com o uso diário do box com produtos químicos, (shampoo, condicionador, sabonete), estes produtos podem enfraquecer a resina. O uso da cera neste caso é a cada 3 meses.

No caso de ladrilhos instalados em locais de alta circulação, (lojas, locais públicos, restaurantes etc.); recomenda-se uma manutenção com maior intensidade no piso visto a maior exposição e circulação sobre o piso em relação a locais residenciais:

Lavar o piso com esfregão e vassoura de pelo com água e sabão neutro uma vez por semana e uma limpeza pelo menos uma vez por mês com uma enceradeira com disco Branco para limpeza leve



Aplicação de Cera de auto Tráfego uma vez por mês após a aplicação da enceradeira, pois essa cera protege a resina evitando que as marcas de calçados, (salto alto, tenis, solas de borracha), grudem na resina, facilitando a remoção das mesmas.

Lembre-se: ladrilhos hidráulicos são artesanais fabricados um a um e não devem ser comparados aos revestimentos industrializados. São imperfeições mínimas do processo de produção artesanal ou nuances nas cores, principalmente entre as peças lisas - características essas - que o diferem de outros revestimentos e dão ao ladrilho hidráulico seu charme e valor.

Rua Ministro Silva Maia, 219 – VI Leopoldina - São Paulo -SP 05305-110



3834 9896



@dallepiaggeladrilhos



9 7957 0502 | 9 8825 1943

www.dallepiagge.com.br

RESPEITE O MEIO AMBIENTE – EVITE IMPRIMIR ESTE PAPEL, ACESSE EM NOSSAS EMBALAGENS O QR CODE E ABRA A INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO EM SEU CELULAR OU TABLET